

11-0125 Meesterklasse Hoogglans XTD10

- Versie 190522 : Meesterklasse Hoogglans XTD10 is een luchtdrogende hoogglanzende aflak voor buiten op basis van gesiliconiseerde alkydhars.
- Voornaamste kenmerken : - gemakkelijke verwerking en hoog uitstrijkvermogen
- zeer goede droging en doordroging bij lagere temperaturen
- uitstekende dekking
- hoge bolle glans en uitstekende vloeïng
- uitstekende buitenduurzaamheid
- uniek glans- en kleurbehoud
- zeer lage onderhoudscyclus
- hoog vaste stof gehalte
- bevat UV stabilisatoren
- Toepassing : als hoog duurzame aflak op voorbehandelde delen, zoals deuren, kozijnen, ramen en ander geveltimmerwerk. Op onbehandeld hout twee lagen Meesterklasse Grondverf aanbrengen.
- Kleur(en) : diverse kleuren, waaronder tal van historische kleuren met speciale Waarborg colourants select.

Technische gegevens bij 20°C en 55% relatieve luchtvochtigheid

- Volume % vaste stof : ca. 61% (wit)
- Dichtheid (S.G.) : ca. 1,17 gr/cm³ (wit)
- Glans : hoge, bolle glans
- Glansgraad : hoogglans, ca. 90 Gloss Units gemeten onder een hoek van 60°
- Afleveringsviscositeit : 9 – 10 d' Pa's
- Droging* : - stofdroog : ca. 2½ uur;
- kleefvrij : ca. 3,5 uur
- overschilderbaar : ca. 24 uur

* De vermelde droogtijden zijn gemiddelden en afhankelijk van de weersomstandigheden en de toegepaste kleur. Voor donkere kleuren gelden bij lagere temperaturen langere droogtijden dan voor wit en lichte kleuren.

NIVEAU

Ondergrond	: het beste resultaat wordt bereikt, indien wordt afgewerkt op een geslepen ondergrond. : bij toepassing op eerder aangebrachte verflagen, adviseren wij deze goed te reinigen en ontvetten en daarna te schuren.
Elasticiteit (ERICHSEN Cupping Test)	: zeer goed (> 10 mm).
Hechting	: op een voorbehandelde, geschuurde ondergrond goed.
Vlampunt	: 39°C.
Verdunning	: uitsluitend indien noodzakelijk Verdunning 947.
Verwerking	: kwast, lakroller.
Theoretisch rendement bij droge laagdikte van 40 µm	: ca. 15 m ² /liter.
Laagdikte vrijheid	: 75 – 80 µm nat.
Verwerkingscondities	: bij een temperatuur van 5 – 30°C en een maximale relatieve vochtigheid van 85%.
Houdbaarheid	: in gesloten originele verpakking op een koele en droge plaats, tenminste 12 maanden.
Veiligheidsaspecten	: zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
VOS gehalte Arbo Nederland	: Groep B: < 300 gram VOS per liter.
Opmerking	: vooraf goed oproeren.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.